

TULAJDONSÁGOK

- » Standard méretek: Unisex, egy méret
- » ESD logóval
- » Kényelmes
- » Meleg és szellőző

SZÖVET TULAJDONSÁGOK

- » ESD kötött szövet (Karbonszálas szövet)
- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Töltéslevezetési idő:** < 2 másodperc
- » Megfelel az IEC 61340-4-9:2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabványnak és ezeknek megfelelő elektromos paramétereit 40 ipari mosás után is megőrzi
- » Ipari mosásra kifejlesztve

PS21

- » **Kidolgozás:** Gyűrődésálló, Munkaruha
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^6 - 10^7$ Ohm
- » **Összetétel:** 47% Poliészter 50% Pamut 3% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 210 g/m²

EECO-PS21

- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** < 10^9 Ohm
- » **Összetétel:** 48% Pamut 48% Poliészter, 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 215 g/m²

FL1

- » **Kidolgozás:** Polár
- » **Ellenállás ponttól pontig (Rp):** $10^9 - 10^{11}$ Ohm
- » **Összetétel:** 96% poliészter 4% Vezetőképes szál
- » **Szövet tömege:** 280 g/m²

PS21 SZÖVET



EECO-PS21 SZÖVET



FL1 SZÖVET



RENDELÉSI KÓD PÉLDA

WS - PS21 - NB
stílus szövet szín



Economy – gazdaságos
árazású termékek

A nemzetközi ESD szabványok szerint tanúsított ruházat, aminek jelölése ilyen/ehhez hasonló címkével történik





Egyedi hímzett vagy szitázott
céglogó, felirat, egyedi
kialakítású ESD ruházat igénye
esetén is állunk rendelkezésére.

MOSÁSI UTASÍTÁS

Az ESD szövetekben használt vezetőképes karbonszálak nagyon érzékenyek a magas hőmérsékletre, lúgokra, savakra, öblítőkra (lágyítókra) és fehérítőkra. A nem megfelelő használat a karbonszálak sérülését okozhatja és az ESD ruházat elveszítheti ESD paramétereit, vagy azok jelentősen leromolhatnak. Ezért az ESD ruházat mosása nagy körültekintést igényel, kérjük az általunk gyártott ESD ruházati termékek esetében kövesse minden esetben a következő utasításokat:

PS21, EECO-PS21 SZÖVET ESETÉBEN

- i** Kötött szövetek esetében javasoljuk, hogy méretvételt mosás után végezzenek! Ezen szövetekből készült termékek esetében a mérettáblázatokban általunk megadott méretek mosás előtti értékeket jelölnek!
- i** Javasoljuk, hogy a ruházat töltéselvezetési képességének hosszútávú megőrzése érdekében a mosási és szárítási folyamatokat bízsa ipari mosodára, ahol tudják biztosítani a szükséges technológiai folyamatokat, feltételeket (dokumentált mosási eljárások és megfelelő környezetet)! A kapcsolódó tisztítási folyamatok igazodjanak a termék használati helyén alkalmazott gyártástechnológiához (pl. tisztatéri elvárásokhoz)!
- i** Amennyiben az alkalmazott gyártástechnológia nem követel különleges tisztítási folyamatokat, akkor a mosás történjen hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű, semleges PH-jú langyos vízben, semleges (folyékony) mosószerrel! Nem szükséges és nem javasolt a ruházat vasalása. Amennyiben a felhasználó mégis vasaltatná a ruházatot, akkor az maximum 110 °C (230 °F)-on, gőzölés nélkül történjen!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos! Ne használjon fehérítő és/vagy klórtartalmú mosószert és/vagy öblítőt!
- i** Parfümök, dezodorok használata tilos, mivel azok megrongálhatják, roncsolhatják a termék szövetét és színét!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítógépben való szárítás tilos!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Közvetlen UV sugárzásnak ne tegye ki a ruházatot!
- i** A cipzárokat minden mosás előtt húzza fel!



FL1 SZÖVET ESETÉBEN

- i** A karbonszálak hosszú élettartamának megőrzése érdekében az ESD ruházat mosását bízza ipari mosodákra, akik tudják biztosítani az ellenőrzött, dokumentált mosási eljárásokat és környezetet!
- i** Mossa hideg vagy 40 °C (104 °F)-nál nem magasabb hőmérsékletű langyos vízben, semleges, folyékony mosószerrel!
- i** Ne használjon olyan mosószert és/vagy öblítőt, amely fehérítő és/vagy klórtartalmú!
- i** Fehérítők használata tilos! Öblítő, valamint magas lúgtartalmú vagy magas savtartalmú mosószer alkalmazása tilos!
- i** Vegytisztítani tilos!
- i** Szárítsa szabadban! Szárítógépben való szárítás tilos! Csak függeszten szárítsa centrifugálás után!
- i** Nem igényel vasalást, de, ha feltétlenül szükséges, maximum 110 °C-on (230 °F) vasalja, gőzölés nélkül!
- i** Minden ruhadarabot kifordítva mosson!
- i** Dezodor használata megrongálhatja a termék színét!
- i** Ha a szabadban szárítja a ruhákat, ne tegye ki őket közvetlen napfénynek!
- i** A cipzáraikat minden mosás előtt húzza fel!



GARANCIA

- i** A garancia kizárólag ellenőrzött és dokumentált ipari mosodai körülmények között történő mosás esetén érvényes és a szövet technikai adatai között megadott mosási ciklusra!
- i** Otthoni körülmények közötti mosás esetén a garancia érvényét veszti az adott termékekre nézve.
- i** A garancia az IEC 61340-4-9-2024 és ANSI/ESD STM2.1-2018 szabvány szerinti ESD paraméterekre és az esetleges varrási hibákra terjed ki kizárólag!
- i** A garancia nem terjed ki az adatlapon megadott esetleges tűréseken belüli méret és zsugorodási különbségekre!
- i** A ruházati termékek az EN ISO 3758:2023 szabvány alapján "Jelképekkel megadott kezelési útmutató"-val vannak ellátva.
- i** Ha a terméken szakszerűtlen beavatkozás lesz látható (pl. szálkihúzóadás vagy kiszakadás), a reklamációt elutasíthatjuk.



A feltüntetett színekből gyártott termékek elérhetősége változó lehet. Aktuális várható szállítási idő, esetlegesen más igényelt szín ügyében kérjük egyeztessen munkatársainkkal!